

# BESTILE

## HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

Baldosas prensadas en seco con baja absorción de agua.

E > 10 %

**Grupo BIII**

	<b>PRODUCTO :</b> PAVIMENTO/REVESTIMIENTO	<b>FORMATO:</b> 34X50
<b>MODELOS: ANDES y SIERRA</b>		<b>COLORES:</b>

<u>Título</u>	<u>Ensayo</u>	<u>Requisitos Mínimos</u>	<u>Bestile</u>
Dimensión y aspecto superficial	ISO 10545-2	Longitud Anchura Espesor	340±0.5 500±0.5 11±0.5
Absorción de agua	ISO 10545-3	E >10 %	15.1
Carga de rotura en N a) Espesor ≥ 10 mm b) Espesor < 10 mm	ISO 10545-4	600 200	703
Resistencia a la flexión N/mm <sup>2</sup> a) Espesor ≥ 10 mm b) Espesor < 10 mm	ISO 10545-4	15 12	24.8
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11		CUMPLE
Resistencia a productos químicos: a) Ácidos b) Alcalis c) Productos domésticos y sales para piscinas.	ISO 10545-13	GLB GHB GB	GLA GHA GA
Resistencia a las manchas: Agente de manchas (Rojo/Verde) Aceite de oliva Solución de yodo	ISO 10545-14	3	5