











Nombre del producto:		PORCELANATO ONIX ELITE		Especificaciones Técnicas	
Formato:		600*600 mm			
Descripción de la Prueba	METODO DE PRUEBA	VALOR REQUERIDO	ESMALTADO PULIDO		
			60x60	60x120	
	Desviación en largo y ancho	ISO 10545-2	± 0.6 %	0.07%	0.05%
	Espesor	ISO 10545-2	± 5 %	1.50%	1.60%
	Rectitud de los Lados	ISO 10545-2	± 0.5%	0.05%	0.04%
	Planaridad	ISO 10545-2	± 0.5%	± 0.04 %	± 0.04 %
	Calidad de la superficie	ISO 10545-2	95%	95%	95%
	Absorción de Agua	ISO 10545-3	< 0.5%	0.10%	0.13%
	Resistencia a la flexión	ISO 10545-3	>32 N/mm2	36N/mm2	35N/mm2
	Resistencia a la rotura	ISO 10545-4	> 1,300 N	1800N	2335N
	Resistencia de Abrasión Profunda	ISO 10545-6	Max 175 mm3	No aplica	No aplica
	Resistencia Química	ISO 10545-13	Daño No Visible	Daño No Visible	Daño No Visible