


PEGA PORCELÁNICO  
REFORZADO  
**PERDURA®**

ADHESIVOS



**PERDURA® PARA SIEMPRE.**

**FUERZA Y ADHESIVIDAD**



Mortero base cemento modificado y reforzado con resinas acrílicas. Especial para la instalación de porcelanatos y mármol en exteriores, y para tráfico pesado.

Presentación de 20 kg  
Disponible en blanco y gris.



**DESCRIPCIÓN**

PEGA PORCELÁNICO REFORZADO PERDURA es un adhesivo base cemento Pórtland, de la más alta calidad, que proporciona una adherencia ideal para la instalación de porcelanatos y pisos rectificadas en exteriores, y para tráfico pesado.

**VENTAJAS**

Este producto está modificado con aditivos, productos químicos y una granulometría controlada que le permite una adhesividad superior a los adhesivos normales, por lo que es altamente confiable para instalar cualquier tipo de recubrimientos de baja, mediana y alta absorción de agua, con un excelente tiempo de trabajo.

**USOS**

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, de mármol, cantera y piedra (PERDURA Stone®); especialmente pisos rectificadas y porcelánicos en exteriores, y para tráfico pesado.

**PREPARACIÓN**

Agregue de 4 a 5 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme, que le permita trabajar de forma adecuada. Deje reposar la mezcla de a 8 a 10 minutos. Vuelva a mezclar sin agregar más agua, el producto está listo para su aplicación.

**APLICACIÓN**

La superficie a cubrir deberá de estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique PEGA PORCELÁNICO REFORZADO PERDURA con la parte plana de una llana, hasta cubrir la superficie a instalar (no mayor a 1 m<sup>2</sup>). Con la parte dentada de la llana, raye con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de loseta que va a instalar. Evite ajustar las piezas después de 15 minutos de haberlas instalado.

**RECOMENDACIONES**

1. Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a los 4°C no aplique el adhesivo ya que éste no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente los firmes y los muros, y así aprovechará al máximo el tiempo abierto de trabajo que el producto le ofrece.
2. Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire, ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo y disminuirá considerablemente el tiempo abierto de trabajo.
3. No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo, corre el riesgo de que éste se rompa.
4. Este adhesivo no se recomienda para pegar recubrimientos vidriados como colorines o venecianos de uso en albercas, para esos casos utilice PEGA VENECIANO PERDURA.
5. No se recomienda para instalar mármol verde.
6. No se recomienda para usar en superficies de madera, plásticos o metal.
7. De preferencia utilice llanas de dientes cuadrados de 6 mm o más grandes, si va a instalar losetas mayores a 30 x 30 cm.
8. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
9. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación, misma que viene impresa en este envase.
10. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

**RENDIMIENTO**

De 2 a 3 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie a recubrir y tipo de loseta a instalar.

**ALMACENAMIENTO**

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad lo afectan y se le forman piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

**DATOS TÉCNICOS**

CARACTERÍSTICA	PEGA PORCELÁNICO REFORZADO		ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
	Blanco	Gris		
Demanda de agua	18	20	No aplica	%
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	32	33	≥23	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia al corte en porcelanato a 28 días	20	21	≥14	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la compresión a 28 días	200	220	≥125	kg/cm <sup>2</sup>
Tiempo abierto	60	60	≥25	Minutos
Dureza	72	75	≥60	Shore D
Absorción de agua	12	11	≤16	%
Sulfatos totales	0.69	0.75	≤1.5	%

\*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

**PRESENTACIÓN**

Saco de papel de 20 kg  
Disponible en blanco y gris.

**GARANTÍA**

PEGA PORCELÁNICO REFORZADO PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

**¡ADVERTENCIA!** La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

**Adhesivos Perdura S.A. de C.V.**  
Tel.: (33) 3601 2033 con 5 líneas.

**PERDURA PARA SIEMPRE.**

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3601 2033 con 5 líneas, León: (477) 707 1811, México: (55) 5646 4151, Monterrey: (81) 8114 9932, Mérida: (999) 946 4455.

