







FICHA TÉCNICA

TIPO: MONOPOROSA PRODUCTO: DENT COTTO BRICK COLOR: ROJO FORMATO: 30 x 45 cm (DENTADO)

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO	
1. Dimensiones y aspecto superficial	1.1 Longitud 	mm	450.1 ± 0.5%	ISO-10545-2	
	1.2 Anchura 	mm	308.7 ± 0.5%	ISO-10545-2	
	1.3 Espesor	mm	9.1 ± 10%	ISO-10545-2	
	1.4 Rectitud de lados	-	No aplica	ISO-10545-2	
	1.5 Ortogonalidad	-	No aplica	ISO-10545-2	
	1.6 Planitud de la superficie	1.6.1 Curvatura central (vs. diagonal)	mm	545.7 (+ 0.5, -0.3)	ISO-10545-2
		1.6.2 Curvatura lateral	mm	450.1 (+ 0.5, -0.3)	ISO-10545-2
		1.6.3 Alabeo (vs. diagonal)	mm	545.7 ± 0.5%	ISO-10545-2
1.7 Aspecto superficial	-	Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles	ISO-10545-2		
2. Propiedades Físicas	2.1 Absorción de agua	%	10 a 20	ISO-10545-3	
	2.2 Resistencia a la flexión	kg/cm ²	≥ 200	ISO-10545-4	
	2.3 Resistencia al choque térmico	-	Resiste	ISO-10545-9	
	2.4 Resistencia al cuarteo	-	Resiste	ISO-10545-11	
	2.5 Resistencia al congelamiento	-	Resiste	ISO-10545-12	
3. Propiedades Químicas	3.1 Resistencia a productos químicos	-	Resiste ¹	ISO-10545-13	
	3.2 Resistencia a las manchas	-	Mínimo clase 3	ISO-10545-14	
4. Grado de Destonalización	 I	 II	 III	 IV	

El Producto Dent Cotto Brick Rojo formato 30 x 45 cm (Dentado), cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma Internacional ISO-13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua >10 %, grupo BIII.

¹ Evite que el material cerámico tenga contacto con productos químicos tales como Ácido Muriático, Ácido Fluorhídrico, Cloro, Gasolina, Thiner, Diésel, Limpiadores que contengan Hidroxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias, puede provocar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia original.

Elaboró:



ANGEL SÁNCHEZ AVILA

ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS DE CALIDAD