

FICHA TÉCNICA


TIPO: SEMIGRES
PRODUCTO: NATURAWOOD
COLOR: WEGNE
FORMATO: 18x55 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO
1. Dimensiones y aspecto superficial	1.1 Longitud			mm	550.7 ± 0.6%	ISO-10545-2
	1.2 Anchura			mm	181.0 ± 0.6%	ISO-10545-2
	1.3 Espesor			mm	9.9 ± 5%	ISO-10545-2
	1.4 Rectitud de lados	1.4.1 Lado Mayor		mm	550.7 ± 0.5%	ISO-10545-2
		1.4.2 Lado Menor		mm	181.2 ± 0.5%	ISO-10545-2
	1.5 Ortogonalidad	1.5.1 Lado Mayor		mm	550.7 ± 0.5%	ISO-10545-2
		1.5.2 Lado Menor		mm	181.2 ± 0.5%	ISO-10545-2
	1.6 Planitud de la superficie	1.6.1 Curvatura central (vs. diagonal)		mm	579.7 ± 0.5%	ISO-10545-2
		1.6.2 Curvatura lateral		mm	550.7 ± 0.5%	ISO-10545-2
		1.6.3 Alabeo (vs. diagonal)		mm	579.7 ± 0.5%	ISO-10545-2
1.7 Aspecto superficial			-	Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles	ISO-10545-2	
2. Propiedades Físicas	2.1 Absorción de agua			%	3 a 6	ISO-10545-3
	2.2 Resistencia a la flexión			kg/cm²	≥ 250	ISO-10545-4
	2.3 Resistencia a la abrasión superficial			-	PEI (III)	ISO-10545-7
	2.4 Resistencia al choque térmico			-	Resiste	ISO-10545-9
	2.5 Resistencia al cuarteo			-	Resiste	ISO-10545-11
	2.6 Resistencia al congelamiento			-	Resiste	ISO-10545-12
	2.7 Coeficiente estático de fricción (SCOF)	2.7.1 Seco		-	≥ 0.65	ASTM-C1028
		2.7.2 Húmedo		-	≥ 0.45	ASTM-C1028
2.8 Coeficiente dinámico de fricción (DCOF)			-	≥ 0.42	ANSI A 137-1, Sección 9.6	
3. Propiedades Químicas	3.1 Resistencia a productos químicos			-	Resiste ¹	ISO-10545-13
	3.2 Resistencia a las manchas			-	Mínimo clase 3	ISO-10545-14
4. Grado de Destonalización	I II III IV					

El producto Naturawood Caoba formato 18x55 cm cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma Internacional ISO-13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua 3% < E ≤ 6%, grupo BIIa.

¹ Evite que el material cerámico tenga contacto con productos químicos tales como Ácido Muriático, Ácido Fluorhídrico, Cloro, Gasolina, Thiner, Diésel, Limpiadores que contengan Hidróxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias, puede provocar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia original.

Elaboró:



ANGEL SÁNCHEZ AVILA
ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS DE CALIDAD